

## Esmalte Estructuras Bravo



### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético profesional formulado a base de resinas alquídicas especiales, pigmentos y disolventes. Este esmalte es muy brocheable, se aplica muy fácilmente, dejando una película dura, de gran estabilidad y adherencia.



### USOS

Esmalte diseñado para conseguir acabados de elevadísima calidad, sobre cualquier superficie tratada previamente, tanto en interiores como en exteriores.



### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### SOPORTES NUEVOS

##### Acero

La superficie a pintar debe estar exenta de grasas, polvo, óxidos o cualquier otro contaminante. Limpiar de polvo y asegurarse que la superficie está totalmente desengrasada y seca. Desengrasar cuidadosamente con un disolvente adecuado y eliminar la eventual presencia de cascarilla de laminación u óxido con espátula, o cepillo metálico y lijar cuidadosamente, aplicando a continuación dos manos de la imprimación adecuada en cada caso siguiendo sus instrucciones.

##### Acero galvanizado y aleaciones ligeras

La superficie a pintar debe estar exenta de grasas, polvo, óxidos o cualquier otro contaminante. Limpiar de polvo y asegurarse que la superficie está totalmente desengrasada y seca. Desengrasar cuidadosamente con un disolvente adecuado y eliminar la eventual presencia de cascarilla de laminación u óxido con espátula, o cepillo metálico y lijar cuidadosamente, aplicando a continuación nuestra Imprimación Vinílica Todoterreno o pasar a imprimaciones de uso industrial tipo fosfatantes, shop primer o wash primer.

##### Madera

Lijar la madera y aislar las imperfecciones como nudos o vetas resinosas, manchas de grasa o cera, etc. En caso necesario aplicar Selladora

#### RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

##### Acero pintado

Si la pintura está en buen estado, lijar suavemente y aplicar directamente el Esmalte.  
Si la pintura está en mal estado, eliminar totalmente ya actuar como un soporte nuevo.

##### Madera barnizada o pintada

Si la pintura está en buen estado, lijar suavemente y aplicar directamente el Esmalte.  
Si la pintura está en mal estado, eliminar totalmente ya actuar como un soporte nuevo.

## Esmalte Estructuras Bravo



### APLICACIÓN

A brocha o rodillo o pistola.

Agitar el producto con una espátula u objeto plano apropiado hasta homogeneizar y aplicar tal y como viene en el envase en capas delgadas.

Para la aplicación con pistola podemos rebajar la viscosidad con Disolvente Esmalte Sintéticos entre un 5 y un 15 % para ajustarla al tipo de pistola.

Esperar al menos 24 horas para aplicar la segunda mano.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con Disolvente Esmalte Sintéticos.



### CONSERVACIÓN

Mantener el esmalte en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Viscosidad</b>         | 80,0 ± 10,0 Ku (Stormer, 20 °C)    |
| <b>Rendimiento</b>        | 8-12 m²/litro por capa. (*)        |
| <b>Peso específico</b>    | 1,0 ± 0,50 gr./cc., según colores. |
| <b>Sólidos en volumen</b> | 43,00 ± 2,00 %, según colores.     |
| <b>Sólidos en peso</b>    | 56,00 ± 4,00 %, según colores.     |
| <b>VOC</b>                | 430,00 ± 20,00 gr/l.               |
| <b>Secado</b>             | De 6 a 8 horas                     |
| <b>Repintado</b>          | 24 horas                           |
| <b>Acabado</b>            | Brillo, satinado y mate            |



### SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



### PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 4 l, 16 l y 20 l.



### COLORES

Según carta RAL.

(\*) Valor aproximado, dependiendo del tipo y estado del soporte.

NOTA: Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomadas como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso articular.